

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2293 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2017 година

относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на огън

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ⁽¹⁾, и по-специално член 27, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията ⁽²⁾ беше въведена система за класифициране на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Продуктите от напречно слепен слоест дървен материал и дървените продукти от слепен фурнир са сред строителните продукти, за които се отнася посоченият делегиран регламент.
- (2) Изпитванията показаха, че продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че отговарят на определени условия по отношение на тяхната форма, поставяне, средна плътност и дебелина.
- (3) Поради това следва да се приеме, че продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, отговарят на определен клас експлоатационни показатели за реакция на огън, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо по-нататъшно изпитване, когато те изпълняват тези условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, които съответстват на условията, определени в приложението, се счита, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в приложението, без да бъдат изпитвани.

⁽¹⁾ ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

⁽²⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2017 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен слоест дървен материал и дървени продукти от слепен фурнир за стени и тавани

Продукт ⁽¹⁾	Данни за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас ⁽³⁾
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	Минимална дебелина на слоя: 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Дървени продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	Минимална дебелина на фурнира: 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктите стандарти.

⁽²⁾ При условията в съответствие със стандарт EN 13238.

⁽³⁾ Клас по таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.

⁽⁴⁾ Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 2

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен слоест дървен материал и дървени продукти от слепен фурнир за подови настилки

Продукт ⁽¹⁾	Данни за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас за подови настилки ⁽³⁾
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с повърхностен пласт от бор	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351	минимална дебелина на слоя от 18 mm и с повърхностен пласт от смърч	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Дървени продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнира от 3 mm и с повърхностен пласт от бор	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Дървени продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнира от 3 mm и с повърхностен пласт от бор	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Дървени продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374	с минимална дебелина на фурнира от 3 mm и с повърхностен пласт от смърч	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Отнася се също за стъпалата на стълбища.

⁽²⁾ При условията в съответствие със стандарт EN 13238.

⁽³⁾ Клас по таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.

⁽⁴⁾ Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.